

BALE TSR (KARET ALAM)

SIR 10 Unggul TSR

TSR karet alam Indonesia premium dengan kadar kotoran ≤ 0.10%, abu ≤ 0.75%, Mooney ML 61 ± 5.

SIR 10 (karet alam) Ban



- Kadar kotoran dan abu lebih rendah daripada SIR 20 untuk lini tapak premium
- Bal 35 kg dibungkus shrink, penanganan sama seperti SIR 20
- Mooney ML (1+4) pada 100 °C: 61 plus atau minus 5
- Digradasi sesuai tabel SNI 1903 SIR 10 dengan COA per lot

SPESIFIKASI

Kadar kotoran	≤ 0.10% (w/w)	Viskositas Mooney	ML (1+4) 100 °C: 61 ± 5
Kadar abu	≤ 0.75% (w/w)		
Bahan volatil	≤ 0.80% (w/w)	Pesanan minimum	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 bal)
Kadar nitrogen	≤ 0.60% (w/w)	Kemasan	Bal 35 kg, palet dibungkus shrink-wrap (1,260 kg N.W. per satuan)
Indeks retensi plastisitas (PRI)	≥ 50	Waktu pemenuhan	2–3 minggu FOB Jakarta / Belawan

RINCIAN EKSPOR

KODE HS	KETENTUAN INCOTERMS	SERTIFIKASI
4001.22	FOB · CIF · CFR	Standar Nasional Indonesia (SNI 1903)
		Bersertifikat ISO 9001
		ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan
		ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
		Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

GAMBARAN PRODUK

SIR 10 adalah grade TSR premium karet alam Indonesia untuk senyawa tapak dan senyawa ketebalan tipis yang membutuhkan kadar kotoran dan abu lebih rendah daripada SIR 20. PRI sebesar atau di atas 50 dan Mooney ML (1+4) pada 100 °C berpusat pada 61. Menggunakan format bal 35 kg yang sama dan MOQ kontainer 19.6 MT seperti SIR 20.

Nilai merupakan spesifikasi khas untuk periode produksi saat ini dan dikonfirmasi per lot pada kontrak penjualan. Catatan laboratorium menyertai setiap pengiriman.

