

天然橡胶 TSR 捆装

SIR 10 优质 TSR

印尼优质 TSR：泥砂≤ 0.10%、灰分≤ 0.75%、Mooney ML 61 ± 5。

天然橡胶 SIR 10

轮胎用天然橡胶



- 泥砂与灰分低于 SIR 20，适用于高端胎面配方
- 35 kg 收缩膜胶包，操作与 SIR 20 相同
- Mooney ML (1+4) 100 °C: 61 ± 5
- 按 SNI 1903 SIR 10 表格分级，并提供逐批 COA

规格

杂质含量	≤ 0.10% (w/w)	Mooney 粘度	ML (1+4) 100 °C: 61 ± 5
灰分含量	≤ 0.75% (w/w)	最小起订量	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 包)
挥发分	≤ 0.80% (w/w)	包装	35 kg 包，收缩膜托盘（每件净重 1,260 kg）
氮含量	≤ 0.60% (w/w)	交货期	2-3 周 FOB Jakarta / Belawan
塑性保持指数 (PRI)	≥ 50		

出口详情

海关编码 (HS)	贸易条款 (INCOTERMS)	认证
4001.22	FOB • CIF • CFR	印尼国家标准 SNI 1903 ISO 9001 (质量管理体系) ISO 14001 (环境管理体系) ISO 45001 (职业健康与安全管理) 清真认证 (BPJPH)

产品概览

SIR 10 是印尼优质 TSR 等级，适用于需比 SIR 20 更低泥砂与灰分的胎面及薄规配方。PRI 不低于 50，Mooney ML (1+4) 100 °C 定位于 61。包装格式为相同的 35 kg 胶包，最小起订量与 SIR 20 相同为 19.6 MT。

上述数值为当前生产期的典型规格，并在销售合同中逐批确认。实验室记录随每次发货一并提供。

PT FoodHub Collective Indonesia

Jl. Tb Simatupang Kav. 1, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560, Indonesia

sales@indonesia-rubber.com

+62 896 7558 3987
indonesia-rubber.com



扫码查看完整产品页面