

BALE TSR (KARET ALAM)

SIR 20 TSR Grade Ban

Bal TSR Indonesia andalan dengan kotoran ≤ 0.16%, PRI ≥ 50, Mooney ML 65 ± 5.

SIR 20 (karet alam) Ban



- TSR grade ban sesuai SNI 1903 dengan PRI ≥ 50
- Kandungan kotoran, abu, Mooney, dan PRI dikonfirmasi per lot sebelum pemuatan
- 19.6 MT FCL, 560 bal 35 kg pada pallet ekspor
- FOB Jakarta atau Belawan dengan dokumentasi ekspor lengkap

SPESIFIKASI

Kadar kotoran	≤ 0.16% (w/w)	Viskositas Mooney	ML (1+4) 100 °C: 65 ± 5
Kadar abu	≤ 1.00% (w/w)		
Bahan volatil	≤ 0.80% (w/w)	Pesanan minimum	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 bal)
Kadar nitrogen	≤ 0.60% (w/w)	Kemasan	Bal 35 kg, palet dibungkus shrink (1,260 kg N.W. per unit)
Indeks retensi plastisitas (PRI)	≥ 50	Waktu pemenuhan	2–3 minggu FOB Jakarta / Belawan

RINCIAN EKSPOR

KODE HS	KETENTUAN INCOTERMS	SERTIFIKASI
4001.22	FOB · CIF · CFR	Standar Nasional Indonesia (SNI 1903) Bersertifikat ISO 9001 ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

GAMBARAN PRODUK

SIR 20 adalah TSR grade ban standar Indonesia untuk campuran ban penumpang dan truk ringan. Bal digrade sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 1903 dengan kotoran ≤ 0.16%, abu ≤ 1.00%, dan viskositas Mooney ML (1+4) pada 100 °C terpusat pada 65. Bal 35 kg dibungkus shrink-wrap memuat 19.6 MT per kontainer 20 ft dari Jakarta atau Belawan.

Nilai merupakan spesifikasi khas untuk periode produksi saat ini dan dikonfirmasi per lot pada kontrak penjualan. Catatan laboratorium menyertai setiap pengiriman.

