

天然橡胶 TSR 捆装

SIR 3L 淡色 TSR

来自田间胶乳的印尼 TSR，泥点 ≤ 0.03%、PRI ≥ 60、Mooney ML 50 ± 5。

天然橡胶 SIR 3L

轮胎用天然橡胶



- 田间胶乳来源的最浅色 TSR
- PRI ≥ 60，提供抗氧化稳定性
- 泥点 ≤ 0.03%、灰分 ≤ 0.50%
- 排产安排，交货期 3-4 周

规格

杂质含量	≤ 0.03% (w/w)	Mooney 粘度	ML (1+4) 100 °C: 50 ± 5
灰分含量	≤ 0.50% (w/w)	最小起订量	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 包)
挥发分	≤ 0.80% (w/w)	包装	35 kg 胶包，收缩膜包覆托盘（每单元净重 1,260 kg）
氮含量	≤ 0.60% (w/w)	交货期	3-4 周 FOB 雅加达 / Belawan
塑性保持指数 (PRI)	≥ 60		

出口详情

海关编码 (HS)	贸易条款 (INCOTERMS)	认证
4001.22	FOB · CIF · CFR	印尼国家标准 SNI 1903 ISO 9001 (质量管理体系) ISO 14001 (环境管理体系) ISO 45001 (职业健康与安全管理) 清真认证 (BPJPH)

产品概览

SIR 3L 是我们目录中颜色最浅的印尼 TSR 等级，由田间胶乳和新鲜凝块流加工而成。泥点 ≤ 0.03%、灰分 ≤ 0.50%、PRI ≥ 60。Mooney ML (1+4) 100 °C 以 50 为中心 ±5，适用于在采购单中指定淡色 TSR 的高档胎面和特种配方。

上述数值为当前生产期的典型规格，并在销售合同中逐批确认。实验室记录随每次发货一并提供。

