

天然橡胶 TSR 捆装

SIR 5 高级轻色凝块
型天然橡胶 (TSR)

超洁净凝结体 TSR：杂质 ≤ 0.05%、PRI ≥ 60、Lovibond 颜色指数 ≤ 6。

天然橡胶 SIR 5

轮胎用天然橡胶



- 杂质 ≤ 0.05%，PRI ≥ 60
- 用于浅色胎面的 Lovibond 颜色指数 ≤ 6
- 介于 SIR 3L 与 SIR 10 之间的高级轻色凝块等级
- 35 kg 收缩膜包捆，19.6 MT FCL

规格

杂质含量	≤ 0.05% (w/w)	Lovibond 颜色指数	Lovibond ≤ 6 (单次读数)
灰分含量	≤ 0.60% (w/w)	最小起订量	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 包)
挥发分	≤ 0.80% (w/w)	包装	35 kg 包捆，收缩膜包装托盘 (每单元净重 1,260 kg)
氮含量	≤ 0.60% (w/w)	交货期	3–4 周 FOB Jakarta / Belawan
塑性保持指数 (PRI)	≥ 60		

出口详情

海关编码 (HS)	贸易条款 (INCOTERMS)	认证
4001.22	FOB · CIF · CFR	印尼国家标准 SNI 1903 ISO 9001 (质量管理体系) ISO 14001 (环境管理体系) ISO 45001 (职业健康与安全管理) 清真认证 (BPJPH)

产品概览

SIR 5 为介于 SIR 3L 田间乳胶批次与 SIR 10 大批量优质胎面之间的高端浅色凝结体 TSR 等级。杂质 ≤ 0.05%、灰分 ≤ 0.60%、PRI ≥ 60，按 SNI 1903 将 Lovibond 颜色控制在 ≤ 6。与其他印尼 TSR 出口相同为 35 kg 捆包规格及 19.6 MT 集装箱最低订购量 (MOQ)。

上述数值为当前生产期的典型规格，并在销售合同中逐批确认。实验室记录随每次发货一并提供。

PT FoodHub Collective Indonesia

Jl. Tb Simatupang Kav. 1, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560, Indonesia

sales@indonesia-rubber.com

+62 896 7558 3987
indonesia-rubber.com



扫码查看完整产品页面