

BALE TSR (KARET ALAM)

SIR CV 60 Viskositas Konstan TSR

TSR Indonesia dengan viskositas konstan, PRI pada atau di atas 60 dan Mooney ML 60 ± 5 untuk pencampuran industri.

SIR CV (karet alam)

Industri



- Penanda viskositas konstan pada setiap COA ekspor
- Kelas industri untuk sabuk konveyor, rol, dan produk cetakan
- PRI pada atau di atas 60 untuk stabilitas oksidatif
- Digiling sesuai pesanan dengan waktu tunggu tiga hingga empat minggu

SPESIFIKASI

Kadar kotoran	≤ 0.10% (w/w)	Viskositas Mooney	ML (1+4) 100 °C: 60 ± 5 (viskositas konstan)
Kadar abu	≤ 0.75% (w/w)	Pesanan minimum	19.6 MT (1 × kontainer 20 ft FCL)
Bahan volatil	≤ 0.80% (w/w)	Kemasan	bal 35 kg, palet dibungkus shrink
Indeks retensi plastisitas (PRI)	≥ 60	Waktu pemenuhan	3–4 minggu (produksi terjadwal)

RINCIAN EKSPOR

KODE HS	KETENTUAN INCOTERMS	SERTIFIKASI
4001.22	FOB · CIF · CFR	Standar Nasional Indonesia (SNI 1903)
		Bersertifikat ISO 9001
		ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan
		Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

GAMBARAN PRODUK

SIR CV diproduksi untuk pemadu senyawa industri yang membutuhkan viskositas Mooney dalam rentang sempit antar lot. PRI pada atau di atas 60 dan Mooney ML (1+4) pada 100 °C dipertahankan pada 60 ± 5 dengan penanda viskositas konstan tercantum pada COA. Produksi dijadwalkan dengan waktu tunggu tiga hingga empat minggu.

Nilai merupakan spesifikasi khas untuk periode produksi saat ini dan dikonfirmasi per lot pada kontrak penjualan. Catatan laboratorium menyertai setiap pengiriman.

PT FoodHub Collective Indonesia

Jl. Tb Simatupang Kav. 1, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560, Indonesia

sales@indonesia-rubber.com

+62 896 7558 3987
indonesia-rubber.com



Pindai untuk halaman
produk lengkap