

天然橡胶 TSR 捆装

SIR CV 60 恒定粘度技术指标天然橡胶 (TSR)

恒定粘度的印尼技术指标天然橡胶，PRI ≥ 60 ，Mooney ML 60 ± 5 ，适用于工业配炼。

天然橡胶 SIR CV

工业用天然橡胶



- 每份出口 COA 上均标注恒定粘度
- PRI ≥ 60 ，增强抗氧化稳定性
- 工业级，适用于输送带、橡胶辊及模压件
- 按订单配炼，交期三至四周

规格

杂质含量	$\leq 0.10\%$ (w/w)	Mooney 粘度	ML (1+4) 100 °C: 60 ± 5 (恒定粘度)
灰分含量	$\leq 0.75\%$ (w/w)	最小起订量	19.6 MT (1 $\times$ 20 ft FCL)
挥发分	$\leq 0.80\%$ (w/w)	包装	35 kg 捆包，托盘热缩包装
塑性保持指数 (PRI)	≥ 60	交货期	3-4 周 (按生产计划)

出口详情

海关编码 (HS)

贸易条款 (INCOTERMS)

认证

4001.22

FOB • CIF • CFR

印尼国家标准 SNI 1903

ISO 9001 (质量管理体系)

ISO 14001 (环境管理体系)

清真认证 (BPJPH)

产品概览

SIR CV 为需要批间 Mooney 粘度保持窄幅波动的工业配炼商生产。PRI ≥ 60 ，Mooney ML (1+4) 在 100 °C 控制为 60 ± 5 ，并在 COA 上标注恒定粘度。生产按计划排产，交货期三至四周。

上述数值为当前生产期的典型规格，并在销售合同中逐批确认。实验室记录随每次发货一并提供。

PT FoodHub Collective Indonesia

Jl. Tb Simatupang Kav. 1, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560, Indonesia

sales@indonesia-rubber.com

+62 896 7558 3987
indonesia-rubber.com



扫码查看完整产品页面